



FICHE TECHNIQUE

Page : 1

Révision n : 5

Date : 2009.12.02

Remplace la fiche: 2003.09.16

METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE GRANULES

CA50303

SPECIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS

Paramètres	unité	valeur mini	valeur maxi	Méthodes
Aspect		Granulés blancs		
Na ₂ O	% m/m	27,8	29,5	
SiO ₂	% m/m	27,8	29,4	
Matière sèche	% m/m	55,6	58,9	
Rapport pondéral		1,00	1,03	
pH solution à 1%		12,0	13,0	
Insolubles dans l'eau	% m/m		0,02	
Fer (en Fe)	ppm		100	
Granulométrie				
< 200 µm	%		3	
> 1600 µm	%		3	

AUTRES INFORMATIONS

Masse volumique	850 à 1050 kg/m ₃
Conditions de stockage	Local frais et sec

Adresse de contact :

B.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE
Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12
web : www.quaron.com

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons dignes de bonne foi . Néanmoins, les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. Les données mentionnées ci-dessus ne constituent pas un critère empêchant le client de contrôler le produit lors de sa réception. Veuillez contacter notre service technique pour de plus amples informations.

Fin du document

QUARON