



## FICHE TECHNIQUE

Page : 1

Révision n : 8

Date : 2011-08-11

Remplace la fiche: 2011-04-28

**SILICATE DE POTASSIUM LIQUIDE 34,8%****BA25043**

### SPECIFICATIONS DE VENTE

Paramètres	unité	Mini	Maxi	méthode
Densité à 20°C		1,32	1,34	Aéromètre

### VALEURS TYPIQUES (données fournisseurs à titre indicatif)

Paramètres	
Aspect	liquide claire, incolore, inodore
Teneur en solide (% w/w) :	34.8% +/- 1.0 %
Teneur en SiO <sub>2</sub> (%w/w) :	24.0% +/-0.08%
Teneur en K <sub>2</sub> O (% w/w) :	11.0 % +/-0.15%
Ratio pondéral (wt) :	~2.15 +/-0.1

### REMARQUES

Viscosité à 20°C : 25 à 35 mPa.s

#### Adresse de contact :

B.P. 89152 – 35091 RENNES Cédex 9 - FRANCE  
Tel. : + 33 (0) 2 99 29 46 00 Fax : + 33 (0) 2 99 30 52 12  
web : [www.quaron.com](http://www.quaron.com)

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations.

Type de modification :  Forme  Spécifications

Fin du document

**QUARON**